



PEINTURE BOIS FAÇADE & JARDIN

Finition opaque colorée - idéale pour l'extérieur



7103 jaune de sécurité (RAL 1003) opaque



7519 bleu capri (RAL 5019) opaque



7530 rouge feu (RAL 3000) opaque



7629 vert menthe (RAL 6029) opaque



7283 vert anglais (RAL 6009) opaque



7511 rouge brun (RAL 3011) opaque



7119 gris beige (RAL 1019) opaque



7817 brun chocolat (RAL 8017) opaque



7505 noir foncé (RAL 9005) opaque



7716 gris anthracite (RAL 7016) opaque



7542 gris signalisation A (RAL 7042) opaque



7738 gris agate (RAL 7038) opaque



7535 gris clair (RAL 7035) opaque



7262 blanc pur (RAL 9010) opaque



7500 blanc signalisation (RAL 9016) opaque



Description du produit :

Finition opaque et satinée particulièrement résistante aux intempéries et UV pour l'extérieur. La Peinture Bois Façade & Jardin Osmo est microporeuse et hydrofuge. La couche sèche est inoffensive pour l'homme, les animaux et les plantes (résistante à la salive et la sueur selon DIN 53160, adaptée aux jouets pour enfants selon EN 71.3).

Domaine d'application :

La Peinture Bois Façade et Jardin Osmo est des mieux adaptée pour une utilisation sur tous les bois en extérieur : façades en bois, balcons, volets, clôtures, pergolas, maisons de jardin, meubles de jardins, abris pour voiture.

Composition :

À base de dispersion polymère, dioxyde de titane (pigments blancs), oxyde de fer et pigments organiques, additifs et agents conservateurs (MIT/BIT). Solvant : eau. Valeur limite UE pour le produit (cat. 1.d.) : 130 g/l de COV (2010). Ce produit contient au maximum 130 g/l de COV. Déclaration détaillée sur demande.

Propriétés physiques :

Viscosité : 30-40 s, DIN EN ISO 53211 / 4mm, épaisse / liquide

Odeur : faible/légère, inodore après séchage

Point éclair : pas nécessaire

Valeur pH : 7,5-8,5

Durée de stockage :

2 ans et plus si entreposée dans le contenant initial bien fermé. Ne pas exposer au gel ni à des températures au-delà de 30°C !

Préparation :

La surface du bois doit être propre, sèche et exempte de gel (température de la finition au moins +5°C, max. 18% d'humidité du bois. Si une protection supplémentaire contre le pourrissement, les bleuissements et les insectes est souhaitée, traiter préalablement le bois brut avec l'Imprégnation du bois WR Osmo. La Peinture Bois Façade & Jardin Osmo est prête à l'emploi, ne pas diluer. Bien remuer. Si possible, effectuer la première application avant montage sur toutes les faces du bois. Bien nettoyer les anciennes lasures encore en bon état et les poncer légèrement - retirer les finitions abîmées (poncer). Toujours porter un masque de protection pendant le ponçage.



Le résultat est entre autres dépendant des caractéristiques du bois. Pour cette raison - en particulier en cas de support de type inconnu - procéder à une application test.

Application :

Appliquer en bandes fines et rapides dans le sens de la veinure du bois avec au pinceau plat ou rouleau microfibres Osmo ou bien par pulvérisation. Laisser sécher env. 3-4 heures en aérant bien. Après séchage si nécessaire poncer avec un gros grain pour égaliser et appliquer la deuxième couche tout aussi finement et rapidement. En cas de rénovation une couche suffit en général.

Nettoyage des Outils :

Directement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Séchage :

Laisser sécher env. 3-4 heures sous conditions climatiques normales (23 °C/50 % d'humidité relative) et une bonne ventilation. À températures basses et/ou taux d'humidité élevé, le temps de séchage se rallonge de manière significative.

Rendement :

Le rendement du produit pour une couche est de 16 m²/1 l. Il dépend énormément des caractéristiques de l'essence bois de la surface traitée. Toutes les données se réfèrent à une surface rabotée/poncée. Un autre type de surface peut mener à une différence de rendement.

Conseil :

Certaines espèces de bois ont tendance à se délayer naturellement de leurs substances solubles colorées sous l'influence des intempéries. Soumettre préalablement les bois tropicaux et autres bois riches en substances (chêne, robinier, mélèze, etc.) aux intempéries. Le bois est ainsi plus absorbant et la finition adhère de façon optimale.

Avis de sécurité :

Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (MIT). Peut provoquer une allergie cutanée. Porter des gants de protection. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment**

à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : demander un avis médical/consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.



Attention

Recyclage :

Les restes de produit et leurs récipients sont à éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur (Code Déchet EU Nr. 08 01 12). Recycler uniquement les récipients vides.

Teintes :

7103 jaune de sécurité (RAL 1003) opaque
7519 bleu capri (RAL 5019) opaque
7530 rouge feu (RAL 3000) opaque
7629 vert menthe (RAL 6029) opaque
7283 vert anglais (RAL 6009) opaque
7511 rouge brun (RAL 3011) opaque
7119 gris beige (RAL 1019) opaque
7817 brun chocolat (RAL 8017) opaque
7505 noir foncé (RAL 9005) opaque
7716 gris anthracite (RAL 7016) opaque
7542 gris signalisation A (RAL 7042) opaque
7738 gris agate (RAL 7038) opaque
7535 gris clair (RAL 7035) opaque
7262 blanc pur (RAL 9010) opaque
7500 blanc signalisation (RAL 9016) opaque

Conditionnement :

0,75 l ; 2,5 l

Ces informations reposent sur nos connaissances et notre expérience, ne constituent toutefois aucune garantie.

Version actualisée au 12/20