

ACEITE-CERA EXPRESS

El Aceite-Cera de secado rápido para uso profesional - ¡también adecuado para maderas ricas en extractos!



3332 incoloro satinado



3362 incoloro mate



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Acabado de uso profesional para madera; incoloro, de secado muy rápido y con una gran dureza superficial, que combina las ventajas de los aceites y ceras vegetales en un producto único.

Osmo Aceite-Cera Express es resistente a la suciedad, al agua y al desgaste, y suaviza la superficie. En comparación con otros acabados convencionales, el uso de ingredientes vegetales confiere un aspecto más armonioso con un tono más uniforme.

Aplicación sencilla - sin imprimación ni lijado entre capas - lo que ahorra tiempo y dinero. Idóneo para madera; la superficie microporosa no se agrieta, ni se pela, desescama o se hincha. Resistente al vino, cerveza, cola, café, te, zumos de fruta, leche y agua, según norma DIN 68861-1C, y evita las manchas de agua.

Una vez seco, el acabado es inocuo para seres humanos, animales y plantas, y es idóneo para juguetes de niños, de acuerdo con la norma europea EN 71.3. Es resistente a la saliva y sudoración, de acuerdo con la norma DIN 53160 (norma industrial alemana).

USO RECOMENDADO

Osmo Aceite-Cera Express es idóneo para proteger todos los suelos de madera, como tarima maciza, multicapa, tablilla, suelos de corcho y tablero OSB, así como mobiliario.

Junto con el Endurecedor 6632 también es idóneo para el tratamiento incoloro de maderas macizas ricas en extractos como Meranti, Wengé, Merbau, etc.

INGREDIENTES:

Aceites y ceras vegetales (aceites de girasol soja y cardo; ceras de carnauba y candelilla), parafina, agentes desecantes y aditivos hidro-repelentes. Disolvente desaromatizado (sin benceno). Valor límite de la UE para el producto (cat. A/I): 500 g/l COV

(2010). Este producto contiene máx. en COV 500 g/l. Disponible una declaración detallada de ingredientes bajo solicitud.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: 0.88-0.95 g/cm³

Viscosidad: 20-25s EN ISO 2431/4 mm, tixotrópica

Olor: suave/ligero; inodoro una vez seco

Punto de inflamabilidad: 30-35°C según EN ISO 2719

ALMACENAMIENTO

Hasta 5 años y más si la lata se almacena en lugar seco y herméticamente cerrada. Si se solidifica por el frío, almacenar durante 24-36 horas a temperatura ambiente, antes de usar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de la madera debe estar limpia, seca y sin escarcha (contenido humedad máximo 18 %).

Osmo Aceite-Cera Express está listo para usar: no diluir. Agitar bien antes de usar.

Limpiar los tratamientos microporosos antiguos meticulosamente. Las pinturas o barnices viejos deben eliminarse totalmente. Como regla general, lleve una mascarilla antipolvo durante el lijado.

Rellenar las grietas, juntas y agujeros (con Masilla de Rejuntado Osmo). Lijar la superficie de la madera cuidadosamente. Empezar con un grano más grueso y acabar con un grano fino: P 120-150 para suelo, P220-240 para muebles. Antes de aceitar, limpiar cuidadosamente el polvo con escoba o aspirador. El acabado superficial depende de varios factores, incluyendo las características naturales de cada madera. Por lo tanto, debe realizar una prueba previa, especialmente sobre superficies que no le sean familiares.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Aplicar en capa fina y uniforme sobre madera seca y limpia en la dirección del grano, mediante una Brocha Osmo o Rodillo Microfibras Osmo, y extender bien antes de que pasen 10 minutos. Evitar un exceso de producto.

Dejar secar entre 2 - 3 horas aproximadamente, con buena ventilación. Una vez seco, aplicar una segunda capa como se indica arriba.

En caso de renovación o reaplicación de una superficie ya aceitada, normalmente es suficiente con una mano, aplicada sobre la superficie limpia y seca.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con Osmo Limpiador de Brocha y Disolvente (sin benceno).

TIEMPO DE SECADO

2-3 horas aproximadamente (en condiciones climáticas normales: 23°C y 50% humedad relativa). Temperaturas inferiores y/o mayor humedad ambiental pueden incrementar el tiempo de secado. Permita buena ventilación mientras seca. Después de 2-3 semanas la superficie está totalmente endurecida.

RENDIMIENTO

1 litro cubre 24 m² aproximadamente con una capa. El rendimiento del producto depende significativamente de la textura de la madera. Toda la información está referida a superficies lisas y lijadas. Otras texturas podrían reducir el rendimiento.

NOTA

Opcionalmente, se puede realizar aplicaciones con el Endurecedor para Aceite-Cera Express 6632 como un acelerador del secado. Por favor lea las instrucciones para una aplicación correcta.

Los aceites realzan el tono natural de la madera (efecto mojado permanente). Una aplicación excesiva de producto o ventilación insuficiente producen demoras en el tiempo de secado, además del olor típico de aceite.

Para maderas oscuras, ricas en extractos (como Wengé, Merbau, Jatoba, etc.), se recomienda una prueba previa.

En superficies de corcho, debido a su gran absorbencia, asegúrese de que el acabado se aplica en una capa muy fina. También sobre corcho debe tenerse en cuenta mayores plazos de secado (al menos 6-8 horas).

Atención: En cajones e interiores de armarios, aplicar como máximo una capa muy fina con un paño.

Las superficies de madera tratadas con Aceite-Cera

Express son fáciles de mantener. Quitar la suciedad y el polvo con escoba o aspirador. Para limpiar, añadir Jabón Fluido Especial Osmo en el agua y pasar un mocho muy escurrido.

Para renovación y limpieza intensiva, utilizar Cera Mantenimiento Osmo cuando sea necesario. Si se desea un grado de brillo mayor, después de dejarlo secar totalmente aplicar una capa fina de Cera Especial de Limpieza y de Mantenimiento Osmo y pulir una vez seca.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Líquidos y vapores inflamables. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. - No fumar. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Atención: Limpiar los trapos usados inmediatamente después de su uso o conservarlos en un recipiente hermético (peligro de inflamación). El acabado, después de secado, corresponde a la norma DIN 4102 B2 (normalmente inflamable). Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Atención



ELIMINACIÓN

Eliminar el resto de producto y empaquetar siguiendo normas locales (código de deshecho 08 01 11). Solo latas completamente vacías pueden ser recicladas.

TONOS DE COLOR

3332 incoloro satinado
3362 incoloro mate

TAMAÑO DE LAS LATAS

0.75 L.; 2.50 L.; 10 L.; 25 L

La información arriba mencionada está redactada desde nuestro mejor conocimiento, pero sin compromiso ninguno.

Versión 07/17