



## CERA SIGILLANTE PER TERMINALI

Speciale sigillante per terminali. Protegge contro le spaccature dovute alle intemperie!



5735  
Incolore



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto ideato per sigillare i terminali e per proteggerli dai danni creati dagli agenti atmosferici. La Cera Sigillante per terminali Osmo riduce al minimo l'assorbimento di acqua e l'inacidimento del legno, proteggendolo anche dall'interno. L'uso di questo prodotto riduce il rischio di fuoriuscite degli elementi naturali nei legni particolarmente resinosi, di dilatazioni e contrazioni del legno. Questo prodotto è incolore, utilizzabile su qualsiasi tipo di legno.

### CONSIGLI D'USO

La Cera Sigillante per terminali Osmo è particolarmente indicata per i terminali dei decking, rivestimenti o soffitti in legni tropicali come Bangkirai, Teak, Massaranduba, Garapa, Cumaru e legni teneri come Pino, Abete, Douglas, Larice, Cedro, Termotrattati, etc.

### INGREDIENTI

A base di olii e cere di natura vegetale (olio di girasole, olio di soia, olio di cardo, cera di carnauba e candelilla), paraffina, agenti essicanti ed additivi idrorepellenti. Acquaragia dearomatizzata (priva di benzene).

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 500 g/l VOC. Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

### DATI TECNICI

Peso specifico: 0.88-0.95 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosità: 25-35s DIN EN ISO 2431/4 mm, tissotropica  
Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura  
Punto di infiammabilità: 45-52°C secondo la normativa DIN EN ISO 2719

### CONSERVAZIONE

Fino a 5 anni o più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente. Se ispessito dal gelo, lasciare il prodotto per 24-36 ore a temperatura ambiente prima dell'uso.

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

La superficie del legno deve essere pulita, asciutta e non gelata (contenuto massimo di umidità 20%). La Cera Sigillante per Terminali Osmo è già pronta all'uso e non va diluita. Mescolare bene prima dell'uso.

L'effetto finale della superficie del legno varia fortemente in funzione di diversi fattori, incluse le sue naturali caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, è consigliabile condurre sempre un test di applicabilità, soprattutto se si devono trattare tipi di legno di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche.

### MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare uno strato sufficiente di prodotto sui terminali utilizzando il Pennello sintetico Osmo. In caso si stiano trattando terminali particolarmente assorbenti, consigliamo di applicare la cera sigillante due volte (bagnato su bagnato) oppure eseguire una seconda applicazione dopo l'asciugatura.

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Usare il Diluente e Pulitore per pennelli Osmo (privo di composti aromatici).

### TEMPI DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 3-4 ore (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

there has been no  
correction in the PDF  
from you, sorry



## RESA

1 litro copre circa 5m<sup>2</sup> di superficie del terminale con una mano.

1 litro tratta approssimativamente 600 tavole per decking su entrambi i terminali.

La resa del prodotto varia fortemente in funzione della tipologia di legno da trattare. Tutte le informazioni qui riportate si riferiscono a superfici piane e levigate. Superfici di legno diverse potrebbero garantire una resa minore.

## NOTA

Assicurarsi di applicare il prodotto unicamente sui terminali. Non usare su aree di vaste dimensioni. Usare un panno per rimuovere la cera in eccesso da eventuali aree non interessate al trattamento.

Gli olii esaltano la tonalità naturale del legno (effetto ,bagnato permanente'). Ad asciugatura avvenuta, consigliamo di trattare le altre superfici in legno con una delle finiture per legno Osmo, es. olio Bangkirai, olio Massaranduba, prodotti delle linee Colori Country oppure Protettivi pigmentati per legno.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Liquido e vapori infiammabili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore - Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Attenzione: bagnare subito gli stracci impregnati con il prodotto liquido oppure conservarli in un contenitore metallico chiuso ermeticamente (pericolo di autocombustione). La finitura asciutta è classificata B2 (rischio di infiammabilità normale) secondo le norme DIN 4102. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

Attenzione



## SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

## TONALITÀ COLORE

5735 Incolore

## DIMENSIONI DELLA LATTA

0.375L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 08 / 17