

STUCCO

Alta capacità riempitiva, essiccazione veloce, buone proprietà di levigatura.



7350
Incolore



1 APPLICAZIONE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Polimero di dispersione incolore adatto al riempimento di buchi e fessure di parquet levigati. Ha capacità altamente riempitive, tempi di asciugatura veloci ed ottime proprietà di levigatura. Queste caratteristiche ne fanno prodotto di qualità. Allo Stucco per legno Osmo va aggiunta della segatura, il che offre particolari vantaggi in quanto è possibile abbinarlo perfettamente al colore della superficie da riparare.

CONSIGLI D'USO

Prodotto adatto per stuccare piccoli fori (<2mm) e tutti quei piccoli danni (es. buchi da viti) creati nei pavimenti in legno e nel parquet. E' un prodotto universale per tutte le tipologie di legno. Questo prodotto non è adatto per pavimenti posati su strutture elastiche.

INGREDIENTI

Polimero di dispersione, materiale di riempimento, emulsionante, acqua.
Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 1.05 – 1.10 g/cm³
Viscosità: leggermente viscoso
Odore: Privo di odore
Punto di infiammabilità: Non applicabile

CONSERVAZIONE

Fino a 12 mesi e più se la latta è tenuta in luogo asciutto e chiusa ermeticamente a temperature comprese tra 5°C e 30°C. Non esporre il prodotto al gelo durante il trasporto e la conservazione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

I pavimenti in legno devono essere carteggiati fino ad essere privi di olii, grasso od altro sporco. Prima di procedere con l'operazione di stuccatura con lo

Stucco Osmo, la levigatura finale deve essere svolta utilizzando una levigatrice a nastro (es. P80) ed una per lati (P60). Aspirare completamente la superficie prima di applicare lo stucco.

Nota: Non aggiungere segatura avanzata in precedenza allo Stucco Osmo. Per questo lavoro, è necessario usare solo ed unicamente segatura nuova e mai utilizzata prima.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Prima di procedere con l'applicazione del prodotto, assicurarsi di mescolare lo stucco all'interno della confezione in modo tale che risulti omogeneo ed uniforme.

Aggiungere la segatura (meglio se segatura dello stesso tipo di legno che si sta trattando) utilizzando cartavetrata a grana 80-120 e mischiare segatura e stucco fino ad ottenere una pasta densa. Si deve raggiungere approssimativamente un 15% di incremento sul peso dopo l'aggiunta della segatura. E' importante ottenere una consistenza adeguata dello stucco in modo tale da evitare sbavature od imperfezioni. In caso la pasta dovesse risultare eccessivamente densa non sarà possibile una perfetta adesione della stessa sui lati dove si trovano gli incastri e - di conseguenza - lo stucco verrà rimosso durante la levigatura. All'opposto, se la pasta dovesse risultare eccessivamente liquida non sarebbe possibile riempire eventuali buchi in modo corretto. Segatura fibrosa (in particolare quella derivante da legni oleosi) potrebbe mescolarsi in modo inadeguato con lo stucco e questo fa sì che le fessure non vengano adeguatamente riempite. In tal caso, è consigliabile usare una quantità minore di segatura. Raccomandiamo di mischiare la segatura e lo stucco in un contenitore separato, fino ad ottenere una pasta omogenea ed uniforme.

Stuccare il pavimento diagonalmente utilizzando una spatola professionale antiruggine e - al tempo stesso - premere con decisione lo stucco all'interno delle fessure. Se necessario, ripetere il processo. Dopo circa 30 - 60 minuti la pasta può essere



grossolanamente levigata con cartavetrata (grana P80) e successivamente levigata fine (grana P100 – 120) in modo tale che non rimangano rimasugli di stucco sulla superficie del parquet. Solitamente, è sufficiente una levigatura fine con grana P100 – 120. Al termine di questo processo, è possibile utilizzare un trattamento utilizzando uno dei prodotti a base di olio o cera Osmo.

Qualsiasi residuo di Stucco Osmo può essere pulito velocemente con acqua.

Nota: Poiché la miscela di stucco ed il relativo processo di riempimento dipendono fortemente dal tipo di legno e dalla segatura utilizzata, è assolutamente necessaria una applicazione di prova!

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire subito dopo l'uso utilizzando acqua e sapone.

TEMPO DI ASCIUGATURA

Approssimativamente 30-60 minuti (in condizioni climatiche normali, ovvero 23°C / 50% di umidità relativa). Temperature inferiori e / o tassi di umidità superiori possono dilatare i tempi di essiccazione. Assicurare adeguata ventilazione durante l'asciugatura.

RESA

1 litro copre circa 10-15m² con una mano. La resa del prodotto varia fortemente in funzione del numero e dell'ampiezza degli incastri esistenti.

NOTA

Anche durante l'applicazione di stucco a basso contenuto di materiali pericolosi, è sempre consigliabile attenersi alle normali misure di sicurezza.

Indossare sempre una maschera nel momento in cui si creano polveri. Assicurarsi di usare sempre attrezzatura priva di ruggine.

Durante la levigatura, assicurarsi che piccoli chiodi o parti in metallo non vengano anch'essi levigati in modo tale che non finiscano tra i detriti creati dalla levigatura. Tenere presente che se ciò dovesse succedere, potrebbero apparire macchie di ruggine sulla superficie. Per qualsiasi altra applicazione, diversa da quella riportata nella scheda tecnica di questo prodotto, è necessaria l'approvazione esplicita di Osmo. Seguire le istruzioni tecniche di altri materiali da posa! Inoltre, è necessario seguire scrupolosamente le normative e le linee guida di settore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non portare a contatto con occhi, pelle o vestiario.

Su richiesta forniamo i dati di attestazione per la sicurezza.

SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 05 01). Solo le latte completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

7350 Incolore

DIMENSIONI DELLA LATTA

5L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 09 / 17