



TRANSPARANTE HOUT AFWERKING

Extreem veelzijdig - voor speciale buitentoepassingen!



000 Kleurloos



PRODUCTOMSCHRIJVING

Kleurloze, enigszins glanzende houtafwerking op natuurlijke oliebasis voor hout in de buitenruimte. Poreus, het hout laat het ademen en vermindert zwellen en krimp.

Waterafstotend, scheurt niet, schilfert niet en bladdert niet af. Doordringt diep en maakt het houtoppervlak glad, zelfs met een enkele applicatie. Gewoon schilderen zonder te schuren; een primer is niet nodig. Droogt niet tijdens het poetsen. De gedroogde afwerking is veilig voor mens, dier en plant (speeksel en transpiratie volgens DIN 53160, geschikt voor kinderspeelgoed volgens EN 71.3).

AANBEVOLEN GEBRUIK

Osmo Transparante Hout Afwerking is een buitengewoon veelzijdige houtafwerking met vele mogelijkheden voor gebruik op houten oppervlakken in buitenruimten.

Het is ideaal als grondlaag voor naaldhout, in het bijzonder ruw gezaagd hout of grijze en verweerde houtoppervlakken.

Osmo Transparante Hout Afwerking is ook geschikt als lichte glanzende toplaag voor Osmo Eenmaalbeits HS^{PLUS} of Landhuisverf: deuren, ramen en luiken (maatvast), carports, houtbekleding, balkonelementen, omheiningen, pergola's, zomerhuizen.

INGREDIËNTEN

Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonnebloemolie, sojaolie), siccatieven (drogers) en waterafstotende additieven. Vluchtige bestanddelen: gedearomatiseerde terpentijn (benzeenvrij). EU-limiet voor het product (cat. 1 / e): 400 g / l VOC (2010). Dit product bevat maximaal 400 g / l VOS. Op verzoek ontvangt u een gedetailleerde volledige verklaring.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht (dichtheid): 0,88 - 0,92 g / cm³

Viscositeit: 4 mm volgens DIN 53211, 20-30 seconden

Geur: zwak / mild, geurloos na drogen

Flampunt: ≥ 65 ° C volgens DIN 53213

OPSLAG

Tot 5 jaar en langer als het blik droog en dicht wordt gehouden. Indien ingedikt door vorst, bewaar 24-36 uur op kamertemperatuur vóór gebruik.

VOORBEREIDING

Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij zijn (maximaal 20% vochtgehalte).

Reinig al het vergrijsde of verweerde hout met Osmo Power-Gel indien nodig, maar verwijder in elk geval vuil en losse houtvezels.

Osmo Transparante Hout Afwerking is klaar om te poetsen, niet dun. Roer goed. Breng indien mogelijk de eerste laag aan op alle kanten voordat u met de installatie begint. Reinig oude openporige verf grondig. Oude afwerkingen moeten worden verwijderd. Draag voor stofafzuiging altijd een stofmasker.

Het afgewerkte resultaat is afhankelijk van de aard van het hout, daarom moet altijd een testlaag worden gemaakt.

TOEPASSING

Als grondlaag: breng met een Osmo kwast of microvezelroller dun aan in de richting van houtnerf en wrijf grondig uit. Laat het 10-12 uur drogen met goede ventilatie. Maak vervolgens een afwerking met Osmo Landhuisverf, enz.

Als glanzende afwerking: met Osmo borstel of microvezelroller 1x zeer dun in de richting van houtnerf aanbrengen op het hout dat met gepigmenteerde Osmo afwerking is behandeld en goed is gedroogd en goed is verspreid.



Belangrijk: Ondergrond moet droog zijn!
Bij renovatie is meestal 1 laag op het oppervlak voldoende.

DE GEREEDSCHAPPEN SCHOONMAKEN

Met Osmo Kwastenreiniger en verdunner (aromaten-vrij).

DROOGTIJD

Ongeveer 12 uur (bij 23 ° C / 50% luchtvochtigheid). Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid verhogen de droogtijd. Laat aan de lucht drogen.

VERBRUIK

1 liter voldoende voor circa 16 m² bij één laag.
De dekking hangt in sterke mate af van de toestand van het hout. Alle informatie heeft betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden tot verschillen in dekking.

NOTITIE

Osmo Transparante Hout Afwerking is helder en biedt daarom geen bescherming tegen UV-straling van de zon (vergrijzing). Niet geschikt voor toepassingen met enkelvoudige producten op plaatsen die zijn blootgesteld aan weersinvloeden (in het bijzonder terrassen). Door de oppervlaktestructuur neemt geribbeld of ruw gezaagd hout aanzienlijk meer product op.

Voor gebieden die sterk zijn blootgesteld aan weersinvloeden, zoals gevels, palen, vensterbanken, moet u rekening houden met aanzienlijk kortere renovatie-tijden.

Horizontaal gemonteerd hout moet een hoek van ten minste 15 graden hebben. Scherpe randen moeten afgerond zijn (radius > 2 mm).

Als het vergrijzingsproces al is begonnen, verfris dan het oppervlak met Osmo Power Gel en behandel het.

Vanwege het hoge oliegehalte vertoont Osmo Transparante Hout Afwerking een lichtgeel effect bij gebruik op witte voorbehandelde oppervlakken.

Daarom raden we aan om Osmo Natuurlijke Olie-beits 900 Wit in dergelijke gevallen als toplaag te gebruiken. Oliën versterken de natuurlijke kleur van hout (permanent nat effect).

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Opgelet: In het vloeibare product gedrenkte doeken na gebruik meteen uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder opbergen (zelfontbrandingsrisico). Na droging is het product „normaal ontvlambaar“ conform DIN 4102 B2. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

RECYCLING

Voer het overgebleven product en de volledig geleegde verpakking af volgens de lokale officiële richtlijnen (afvalcode 08 01 11). Alleen volledig lege blikken kunnen worden gerecycled.

KLEURTOON

Nr. 000 Kleurloos

INHOUDSMATEN

0,75 l; 2,50 l; 25 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan de hand van onze kennis, echter zonder enige aansprakelijkheid.

Versie 09/18