



HÅRDVAXOLJA HALSKYDD

Idealisk för trägolv som kräver högre halkskydd



3088 Ofärgad Halvmatt (R9) 3089 Ofärgad sidenmatt (R11) 3094 Svart matt (R9)

Produktbeskrivning:

Hårdvaxolja med halkskydd är en ytbehandling för trägolv inomhus där högre halkskydd krävs. Oljans och vaxets fördelar kombineras i produkten som är vatten- och smutsavvisande, och mycket slitstark. Jämfört med vanliga ytbehandlingar ger de naturliga vegetabiliska oljorna och vaxerna en jämn infärgning och en harmonisk, behaglig yta. Enkel att applicera, ingen grundning eller slipning behövs mellan appliceringarna – spar tid och pengar. Mikroporös, spricker eller flagnar inte, bildar inte blåsor. Tål vin, öl, läsk, kaffe, te, fruktjuice, mjölk och vatten enl. DIN 68861-1A (tysk industrinorm). Ofarlig för människa, djur och växter i torrt tillstånd enligt DIN 53160 (tysk industrinorm) och godkänd för barnleksaker enligt EN 71.3 (europeisk norm).

Användningsområde:

Osmo Hårdvaxolja med halkskydd är idealisk för ytor som kräver högre halkskydd ex. trappor, teaterscener, catwalks eller dansgolv (i offentliga miljöer) gjorda av massivt trä, plank, lamell, OSB, kork eller absorberande träskivor. Passar även Styvbarrig tall och Svarttall.

Ingredienser:

Baserad på naturliga vegetabiliska oljor (solrosolja, soyaolja, tistelolja), vaxer, parafin, sickativ (torkmedel) och vattenavstötande och halkskydds additiv. Lösningssmedel avaromatiserad alifatnafta (benzenfri, uppfyller kraven på renhet i den Europeiska Farmakopén). Denna produkt uppfyller EU-direktiv 2004/42/EC gällande VOCgränsvärde max. 500 g/l



(kat. A/i 2010). Detaljerad innehållsdeklaration tillgänglig på begäran.

Fysiska egenskaper:

Specifik vikt: 0.88-0.91 g/cm³

Viskositet: tixotrop, trögflytande

Doft: svag/mild, luktfri i torrt tillstånd

Flampunkt: > 60 °C enl. DIN EN ISO 2719

Förvaring:

Kan lagras i upp till 5 år, eller mer i obruten förpackning. Har produkten tjocknat pga. frost återfår den sin rätta konsistens i rumstemperatur.

Förberedelser:

Ytan måste vara ren och torr (max. 18 % fuktighetskvot). Produkten är färdig att använda, spådes ej, omröres noga. Rengör försiktigt tidigare mikroporös ytbehandling, slipa alltid bort gammal lack eller likande. Nytt obehandlat trägolv slipas alltid före behandling. Använd alltid skyddsmask vid slipning. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Slipa i alla steg upp till avslutande papper korn 100-120 (golv) och 60-100 (scengolv) beroende på träslag. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan ytbehandling påbörjas. Det slutliga resultatet påverkas av flera faktorer ex. träets naturliga kulör, kondition och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, innan hela ytan behandlas.

Det slutliga resultatet påverkas av flera faktorer ex. träets naturliga kulör, kondition och slipning. Gör alltid



en provbehandling på en mindre yta, innan hela ytan behandlas.

Applicering:

Verktyg: Osmo Penselborste med handtag eller Osmo Mikrofiberroller (golv) Osmo Pensel (trappor/mindre ytor). Osmo Hårdvaxolja med halkskydd är färdig att använda. Spådes ej, omröres noga. Korkgolv är porösa och kräver extra tunna appliceringar samt längre torktid (min. 24 timmar per applicering). På ytor infärgade med Osmos pigmenterade produkter krävs endast 1 applicering, total mängd produkt för samtliga appliceringar inklusive infärgning 80 gr/m². Ofärgad yta – golv och trappor (2 appliceringar) Applicera Osmo Hårdvaxolja med halkskydd tunt i fiberriktning med rekommenderat verktyg (se Verktyg). Var noga med att inte lämna något överskott. Låt torka 8 -12 timmar, söj för god ventilation. Applicera ett andra tunt lager på samma vis. Låt torka 8 -12 timmar, söj för god ventilation.

Rengöring av verktyg:

Med Osmo 8000 Penselrengöring (fri från aromatiska föreningar).

Torktid:

Ca. 10-12 timmar i normala klimatförhållanden, 20-23 °C och Rf 50-65%. Sörj för god ventilation. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

Åtgång:

Produkten räcker till ca. 24 m²/l vid 1 applicering. Träets kondition, träslag och slipning påverkar åtgången av produkt.

Tips!

Oljor förstärker träets naturliga ton (permanent våt effekt). Överapplicering, låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. Osmo Hårdvaxolja med halkskydd (3088, 3094) har en silkeslen men ändå halkfri yta och halkskyddsklass R9. Hårdvaxolja med halkskydd (3089) har ett

extremt bra halkskydd. Speciella tillsatser ger produkten en struktur som i torrt tillstånd ger halkskyddsklass R11. För mörka exotiska träslag såsom Wenge, Teak, Merbau, Jatoba etc. rekommenderas Osmo Klarvax 1101 för första applicering. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta. Ytor behandlade med Osmo Hårdvaxolja med halkskydd är enkla att städa och underhålla. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt ljummet vatten och använd lätt fuktad trasa. För att fräscha upp ytorna, använd Osmo Underhålsolja 3098 (R9) eller Osmo Hårdvaxolja med halkskydd vid behov.

OBS!

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten, omgående efter avslutad användning. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Avfallshantering:

Produktrester och tomma förpackningar lämnas till godkänd avfallsanläggning (EU-avfallskod nr. 08 01 12). Endast helt tomma burkar kan återvinnas.

Kulör:

3088 Ofärgad Halvmatt (R9)
3089 Ofärgad sidenmatt (R11)
3094 Svart matt (R9)

Förpackningar:

0,75 l; 2,5 l; 10 l

Informationen ovan tillhandahålls efter bästa förmåga, dock utan garanti.

Version 03/25